



Klasifikacija:
 EN 760: SA CS 1 96 AC
 DIN 32 522 : B CS 1 96 AC 12 B
 AWS
 ISO
 JUS

CS Cr 6

Osobine i primena:

Kalcijum - silikatni prašak za navarivanje punim i punjenim žicama i trakama. Pogodan je za zavarivanje strujama visoke jačine. Troska se lako odvaja sa vruće površine. Zrnatovitost praška je 0.2 – 1.6 mm, a specifična težina je 1.4 kg / dm³.

Hemijski sastav praška (%)

Bazičnost praška (Boniszewski): 1.00

SiO ₂ + TiO ₂	CaO + MgO	Al ₂ O ₃ + MnO	CaF ₂
35	30	25	10

Hemijski sastav (%) i tvrdoća (HB) navara (po standardu DIN 8555)

Žica	C	Si	Mn	Cr	Mo	tvrdoća
FILTUB DUR 212	0.08	0.70	1.0	5.0	0.9	350 - 400

Vrsta struje: AC, DC+ DC-; do 1200 A

Sušenje pre upotrebe: 350°C / 2 h

Pakovanje: papirne vreće sa PVC uloškom, težina vreće je 25 kg