



LOCTITE® 510™

Mart 2012

OPIS PROIZVODA

LOCTITE® 510™ obezbeđuje sledeće karakteristike proizvoda:

Tehnologija	Akril
Hemijska vrsta	Dimetakrilat estar
Izgled (neočvrsnut)	Neprozirna roza pasta ^{LMS}
Komponente	Jednokomponentni - bez mešanja
Viskozitet	Visok
Očvršćavanje	Anaerobno
Primena	Ravno zaptivanje i zaptivanje
Snaga	Srednja

LOCTITE® 510™ očvršćava u odsustvu vazduha kada se nađe između blisko spojenih metalnih površina. Ovaj proizvod je opšti proizvod za ravno zaptivanje pogodan za ručno nanošenje ili sito štampu.

NSF International

Registrovan prema NSF Kategorija P1 za upotrebu kao zaptivna masa u i oko postrojenja za obradu hrane, gde ne postoji mogućnost kontakta sa hranom. **Napomena:** Ovo je regionalno odobrenje. Molimo kontaktirajte vaš Tehnički servisni centar za više informacija i razjašnjenja.

Tipične karakteristike neočvrsnutog proizvoda

Specifična težina na 25 °C	1,1
Tačka paljenja - videti MSDS	
Viskozitet, Brookfield - HBT, 25 °C, mPa·s (cP):	
Vreteno TC, obrtaji 2,5 rpm, Helipath	200 000 do 750 000 ^{LMS}
Vreteno TC, obrtaji 20 rpm, Helipath	40 000 do 140 000 ^{LMS}

Sposobnost trenutnog zaptivanja

Nestvrdnute anaerobne zaptivne mase mogu izdržati niske pritiske tkz. on-line testiranja. Ovaj test je izveden sa neočvrsnutim proizvodom odmah nakon spajanja prstena polikarbonata zaptivne površine unutrašnjeg prečnika 50 mm i spoljnog prečnika 70 mm.


Otpornost na pritisak, MPa:

Indukovani zazor 0 mm	0,02
Indukovani zazor 0,125 mm	0,01
Indukovani zazor 0,25 mm	0,01

TIPIČNE PERFORMANSE OČVRŠĆAVANJA


Brzina očvršćavanja u zavisnosti od podloge

Brzina očvršćavanja će zavisi od podloge na kojoj se proizvod koristi. Grafik ispod prikazuje smičnu čvrstoću razvijenu sa vremenom na peskiranim epruvetama od čelika u poređenju sa različitim materijalima i testirano prema ISO 4587.




Očvršćavanje u zavisnosti od zazora

Brzina očvršćavanja će zavisi od zazora između delova koji se lepe. Grafik ispod prikazuje otpornost na smicanje razvijenu sa vremenom na peskarenim preklopjenim epruvetama od čelika u poređenju sa različitim kontrolisanim zazorima i testirano prema ISO 4587.




Brzina očvršćavanja u zavisnosti od temperature

Brzina očvršćavanja zavisi od temperature. Grafik ispod prikazuje otpornost na kidanje razvijenu s vremenom na različitim temperaturama na peskiranim epruvetama od čelika i testirano prema ISO 4587.



Brzina očvršćavanja u zavisnosti od upotrebljenog aktivatora

Ukoliko je brzina stvrdnjavanja neprihvatljivo duga ili se radi o velikim zazorima, moguće je ubrzati stvrdnjavanje upotrebom aktivatora. Na grafiku ispod prikazana je otpornost na smicanje razvijena sa vremenom na na peskiranim epruvetama od čelika uz korišćenje Aktivatora 7471™ i 7649™ i testirano prema ISO 4587.



TIPIČNE KARAKTERISTIKE OČVRSNUTOG PROIZVODA

Fizičke karakteristike:

Koefficijent toplotnog širenja, ISO 11359-2, K ⁻¹	80×10^{-6}
Koefficijent toplotne provodljivosti, prema ISO 8302, W/(m·K)	0,1
Specifična toplota, kJ/(kg·K)	0,3

TIPIČNE KARAKTERISTIKE OČVRSNUTOG PROIZVODA

Karakteristike lepka

Očvršnut za 1 sat na 22 °C

Kompresivna smična čvrstoća, ISO 10123:

Čelični vijci i navrtke	N/mm ² (psi)	$\geq 1^{LMS}$ (≥ 145)
-------------------------	-------------------------	-------------------------------

Očvršnut za 24 h na 22 °C

Kompresivna smična čvrstoća, ISO 10123:

Čelični vijci i navrtke	N/mm ² (psi)	$\geq 7,5^{LMS}$ (≥ 1085)
-------------------------	-------------------------	----------------------------------

Otpornost na smicanje, ISO 4587:

Čelik (peskaren sa krupnim zrncima)	N/mm ² (psi)	5 (725)
-------------------------------------	-------------------------	---------

Otpornost na kidanje, ISO 6922:

Čelik (peskaren sa krupnim zrncima)	N/mm ² (psi)	7,5 (1085)
-------------------------------------	-------------------------	------------

Sposobnost zaptivanja

Prstenasta zaptivka unutrašnjeg prečnika 50 mm i spoljašnjeg prečnika 70 mm je testirana na 1.3 MPa na propuštanje.

Zaptiveno do maks. indukovanih zazora, mm:

Meki čelik	$\leq 0,125$
Aluminijum 2011T3	$\leq 0,125$

TIPIČNA OTPORNOST NA UTICAJE IZ OKOLINE

Slедећи testovi se odnose na uticaj iz okoline na čvrstoću. Oni nisu mera karakteristika zaptivanja.


Očvršnuto za 1 nedelju na 22 °C

Otpornost na smicanje, ISO 4587:

Čelik (peskaren sa krupnim zrncima)


Čvrstoća na toploti

Testirano na temperaturi



Starenje usled toplote

Starenje usled toplote navedeno i testirano na 22 °C



Hemijaska/otpornost na rastvarače

Starenje pod uslovima naznačenim i testiranim na 22°C.

Okruženje	°C	% inicijalna čvrstoća		
		100 h	500 h	1000 h
Motorno ulje (MIL-L-46152)	125	100	100	100
Bezolovni benzin	22	95	60	60
Voda/glikol 50/50	87	160	110	110

OPŠTE INFORMACIJE

Ovaj proizvod se ne preporučuje za korišćenje u sistemima sa čistim kiseonikom ili bogatim kiseonikom i ne bi ga trebalo koristiti kao zaptivnu masu uz hlor ili druge izuzetno oksidirajuće materijale.

Za informacije o bezbednom rukovanju ovim proizvodom konsultovati Sigurnosni tehnički list (MSDS).

Ukoliko se koriste vodeni sistemi pranja površina pre lepljenja potrebno je proveriti kompatibilnost tečnosti za pranje sa lepkom. U nekim slučajevima takvi načini pranja mogu uticati na stvrđnjavanje i performanse lepka.

Ovaj proizvod se ne preporučuje za korišćenje na plastici (posebno na termoplastičnim materijalima gde može doći do pucanja plastike pod opterećenjem). Korisnicima preporučujemo da se posavetuju sa lokalnom tehničkom službom vezano za kompatibilnost proizvoda sa podlogama.

Uputstvo za upotrebu:

- Površine koje se lepe treba da budu čiste i bez masnoće.
- Proizvod je razvijen za zaptivanje tesno prijanjajućih ravnih površina, zazora do 0,25 mm.
- Naneti neprekinitu nit proizvoda ručno ili sito štampom na jednu od površina.
- Niski pritisci (<0,05 MPa) mogu se koristiti prilikom testiranja da bi se potvrdilo trenutno zaptivanje odmah po spajaju, a pre očvršćavanja.
- Ravne površine treba što pre pritegnuti nakon spajanja kako bi se eliminisao postojeći zazor.

Čišćenje

- Očvrsnut proizvod može biti uklonjen potapanjem u Loctite® rastvarač, npr. Loctite® 7200 i mehaničkim uklanjanjem mekom šmirglom. Voditi računa da se ne stvara prašina, kao ni isparenja. Kompletirati proces čišćenja brisanjem mekom krpom nakvašenom Loctite® čistačem, npr. Loctite® 7063 ili Loctite® čistačem bez ODC-a.

Loctite specifikacija materijala^{LMS}

LMS datum Novembar 13, 1998. Izveštaji sa testiranja svake pojedine šarže mogu se dobiti na zahtev. LMS izveštaji sa testiranja uključuju odabrane QC test parametre koji se smatraju prikladnim za stavljanje na raspolaganje samom kupcu. Dodatno, sprovode se i iscrpne kontrole kako bi se osigurao kvalitet i postojanost proizvoda. Posebni zahtevi od strane kupca mogu se koordinirati kroz Henkel odeljenje kontrole.

Čuvanje

Proizvod čuvati u zatvorenoj ambalaži na suvom mestu. Informacije o čuvanju mogu biti naznačene na etiketi ambalaže proizvoda.

Optimalno skladištenje: 8 °C do 21 °C. Skladištenje pri temperaturi nižoj od 8 °C ili višoj od 28 °C može uticati na karakteristike proizvoda. Proizvod istisnut iz ambalaže može biti kontaminiran tokom upotrebe. Proizvod ne vraćati u originalnu ambalažu. Henkel korporacija ne može preuzeti odgovornost za proizvod koji je zaprljan ili je čuvan u uslovima drugačijim od onih koji su prethodno naznačeni. Ukoliko su potrebne dodatne informacije, molimo kontaktirajte vaš lokalni Tehnički servis.

Konverzije

(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm ² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Napomena

Podaci sadržani ovde su dati samo kao informacija i veruje se da su pouzdani. Ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate dobijene od strane drugih nad čijim metodama nemamo kontrolu. Odgovornost je korisnika da odredi prikladnost proizvoda i metode za svrhu koju želi da ostvari, kao i da primeni sve potrebne mere opreza i zaštite ljudi i sredstava od rizičnih događaja koji bi mogli uslediti kao posledica rukovanja proizvodom. Sa stanovišta gore navedenog, Henkel korporacija se izričito odriče svih garancija izraženih ili iskazanih, uključujući garancije za prodaju ili pogodnost za određenu namenu, koje proizilaze iz prodaje ili upotrebe proizvoda Henkel korporacije. Henkel korporacija se posebno odriče bilo kakve odgovornosti za slučajne ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući i gubitak profita. Diskusije o raznim procesima ili sastavima ne treba tumačiti kao predstavljanje da su slobodni od dominacije patena u vlasništvu drugih ili kao licencu pod kojom patenti Henkel korporacije mogu pokriti takve procese ili sastave. Preporučujemo da svaki potencijalni korisnik testira svoju predloženu primenu pre ponovljene upotrebe, koristeći ove podatke kao vodič. Ovaj proizvod može biti pokriven od strane jednog ili više SAD ili stranih patenata ili primene patena.

Korišćenje zaštitnog znaka

Osim ako nije naznačeno drugačije, svi zaštitni znaci u ovom dokumentu su zaštitni znaci Henkel korporacije u SAD i drugim zemljama. ® označava zaštitni znak registrovan u SAD odeljenju za patente i zaštitne znake.

Referenca 0.4